

## PASSO A PASSO

### ECOPLAST TRANSFER BRANCO DG




**01**

Imprimir no Papel H90 da marca Haver com tinta digital solvente Cromajet o desenho desejado.



**02**

Após a impressão do desenho utilizaremos o Ecoplast Transfer Branco DG, produto pronto para uso.



**03**

Centralizar o papel impresso sobre a mesa de sucção (vácuo).



**04**

Sobre o papel impresso estampar com tela de 32 a 44 fios o Ecoplast Transfer Branco DG, caso necessário efetuar repiques.



**05**

Papel Haver H90 impresso com tinta cromajet e estampado com Ecoplast Transfer Branco DG.



**06**

Após processo de estampagem, levar a estufa com 150°C de 01 a 02 minutos.

PASSO A PASSO

**ECOPLAST TRANSFER BRANCO DG**



**07**

Em seguida colocar o papel sobre o tecido algodão e levar a prensa com 180°C a 190°C por 15 a 20 segundos.



**08**

Desmoldar o papel a frio.



**09**

Resultado final.